

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4209

БИМПЛАСТ П 5 КГ

ОПИС: Пластомерна хидроизолациона лента од пластомерни полимери и битумен, со влошка од полиестерски филц.

СВОЈСТВА: **БИМПЛАСТ П 5 кг** е усогласен со МКС EN 13969 и МКС EN 13707. Лентата има голема цврстина и стабилност на високи температури.

КАРАКТЕРИСТИКИ	EN МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Влошка	полиестерски филц		
Површинска заштита	полиетиленска фолија/полиетиленска фолија		
Должина	МКС EN 1848-1	m	≥ 10
Ширина	МКС EN 1848-1	m	≥ 1
Рамномерност	МКС EN 1848-1	20 mm/10 m	одговара
Маса	МКС EN 1849-1	kg/m ²	5,0 ± 0,2
Водонепропустливост	МКС EN 1928	kPa	≥ 60
Паропропустност	МКС EN 1931	μ	20000
Сила на кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	N/50 mm	750/550 -30
Издолжување при кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	%	40/40 ± 5
Отпорност на високи температури	МКС EN 1110	°C	≥ + 110
Флексибилност на ниски температури	МКС EN 1109	°C	≤ - 5
Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно	МКС EN 12310-1	N	≥ 200/200
Реакција на оган	МКС EN 13501-1	класа	E
Содржина на опасни материи	Анекс ЗА	-	не содржи
Отпорност на хемикалии	1847-13707 Анекс С	-	отпорен

ПРИМЕНА: **БИМПЛАСТ П 5 кг** се применува за изведување на повеќеслојни хидроизолациони системи на кров или на подземни делови на објекти, на места кај што има големи оптеретувања. Се аплицира на разни видови подлога (бетон, челик, дрво и сл.). Во системот на хидроизолација може да се комбинира со други видови на битуменски ленти.

ВГРАДУВАЊЕ: Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.