



БИМ а.д. Свети Николе, Ул. Железничка 164, 2220 Св. Николе
Тел. ++38932 455 377; Факс: ++38932 455 478
Претставништво Скопје ++38902 3213 421
mail: komercija@bim.com.mk; web: www.bim.com.mk

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 0202

ИБИТ 85/40

ИНДУСТРИСКИ БИТУМЕН 85/40 ВО ЛИМЕНИ БУРИЊА

опис: **ИБИТ 85/40** е оксидиран индустриски битумен во цврста состојба.
својства: **ИБИТ 85/40** ги задоволува барањата на МКС EN 13304.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Пенетрација на 25 °C	EN 1426	1/10 mm	35 - 45
Точка на омекнување по ПК	EN 1427	°C	80 - 90
Точка на кртост по Frass	EN 12593	°C	≤ - 20
Растворливост во толуен	EN 12592	% m/m	≥ 99,0
Губиток на маса	EN 13303	% m/m	≤ 0,5
Густина на 25 °C	EN ISO 3838	kg/m ³	≥ 1000
Точка на палење	EN 22592	°C	≥ 250

ПРИМЕНА: **ИБИТ 85/40** се користи за специјални потреби на купувачите.

ВГРАДУВАЊЕ: По технологија на купувачот.

АМБАЛАЖА: Се амбалажира во лимени буриња 200 кг.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална амбалажа, во покриен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат.
Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.