



БИМ а.д. Свети Николе, Ул. Железничка 164, 2220 Свети Николе
Тел. ++38932 455 377; Факс: ++38932 455 478
Представништво Скопје ++38902 3213 421
[mail:komeracija@bim.com.mk](mailto:komeracija@bim.com.mk) www.bim.com.mk

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4101

ПОКЛЕ ``И`` 150/100

ОПИС: Имрегниран сиров картон без посип во ролна од 20 м².

СВОЈСТВА: ПОКЛЕ ``И`` 150/100 е усогласен со МКС EN 13859.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Влошка	сиров картон		
Површинска заштита	без заштита		
Должина	МКС EN 1848-1	m	≥ 20
Ширина	МКС EN 1848-1	m	$\geq 0,995$
Рамномерност	МКС EN 1848-1	30 mm/10 m	одговара
Маса	МКС EN 1849-1	kg/m ²	$0,45 \pm 0,1$
Водонепропустливост	МКС EN 1928	класа	W1
Паропропустност	МКС EN 1931	m	NPD
Сила на кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	N/50 mm	$\geq 250/150$
Издолжување при кинење надолжно / попречно	МКС EN 12311-1	%	$\geq 1/1$
Отпорност на високи температури	МКС EN 1110	°C	$\geq + 70$
Флексибилност на ниски температури	МКС EN 1109	°C	≤ 0
Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно	МКС EN 12310-1	N	$\geq 20/20$
Реакција на оган	МКС EN 13501-1	класа	E
Содржина на опасни материји	Анекс ЗА	-	не содржи
Отпорност на хемикалии	1847-13969 Анекс А	-	отпорен

ПРИМЕНА: ПОКЛЕ ``И`` 150/100 се употребува како привремена заштита од влага или како секундарен покривач на коши кровови под керамиди, лим и сл. Примена има и за каширање на топлинската изолација, за амбалажирање на кабасти предмети, за одвојување на бетонот од подлогата и сл.

ВГРАДУВАЊЕ: Се вградува со ковење или лепење со топол битумен и преклоп на лентите 10cm.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5$ °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.