

БИТУЛИТ Б1

ОСНОВЕМ ПРЕМАЗ ЗА БИТУМЕНСКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

ОПИС: Основен премаз (прајмер) за битуменска хидроизолација на база на битумен и растворувачи.
СВОЈСТВА: БИТУЛИТ Б1 ги задоволува барањата на МКС У.М3.240.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Содржина на битумен	У.М8.085	%	≥ 30
Содржина на растворувачи	У.М8.085	%	≤ 70
Релативна специфична тежина	У.М8.085	g/cm ²	≥ 0,9
Точка на палење по Маркусон	Б.Х8.601	°C	≥ 35
Точка на омекнување по ПК	У.М8.085	°C	≥ 55
Постојаност на висока температура	У.М8.085	°C	≥ + 70
Постојаност на ниска температура	У.М8.085	°C	≤ + 4
Време на сушење	У.М8.085	h	≤ 10 (не е условено)
Моќ на покривање	У.М8.085	/	добра

ПРИМЕНА: БИТУЛИТ Б1 се применува за премачкување на подлогата пред изведување на хидроизолација со битуменски ленти, битуменски пасти или битуменски маси. Служи за подобро пенетрирање во подлогата, обеспрашување на подлогата и како врска помеѓу подлогата и хидроизолацијата.

ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Се нанесува во ладна состојба на мин. +5°C. На сува и чиста подлога (бетон, малтер, метал, дрво, стара хидроизолација), се нанесува со четка или со прскање во еден слој.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запаллив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување.

ПОТРОШУВАЧКА: Зависно од видот на подлогата, потрошувачката изнесува-за бетон 300-450 гр/м², а за метал 200-250 гр/м².

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.